

Epomast Rapido

Codice: 6605.153

STUCCO EPOSSIDICO A RASARE DI RAPIDA ESSICAZIONE

- IDEALE PER PARTI IMMERSE ED EMERSE
- APPLICAZIONE FINO A 1 CM
- ASSENZA DI RITIRO
- CARTEGGIABILE A TEMPI BREVI
- RAPPORTO DI CATALISI SEMPLICE

CARATTERISTICHE

Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e per piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Il prodotto può essere applicato su qualsiasi supporto opportunamente trattato con primer idonei. Può essere utilizzato su Epomastpro o fondi epossidici, sia per zone immerse che emerse. E' consigliabile la ricopertura con un fondo o un sottosmalto prima dell'applicazione della finitura, così da valorizzare al massimo il risultato finale. Possiede un' ottima carteggiabilità a tempi brevi, sia a secco che ad umido.

DATI TECNICI

Meccanismo Indurimento:	reticolazione chimica
Peso Specifico (20 °C):	1.45 ± 0,02 Kg/L
Solidi In Volume:	100 %
Flash Point:	+58 °C
Aspetto del Film:	opaco
Tinta:	grigio chiaro
Confezioni:	0,50/ 2 L

PREPARAZIONE SUPERFICI

Il prodotto va applicato su stucchi o fondi epossidici previa pulizia, sgrassaggio e completa carteggiatura con carta n. 120-180.

PROCEDURA APPLICAZIONE

Dopo aver catalizzato il prodotto si applica manualmente mediante spatola o frattazzo senza l'aggiunta di alcun diluente. Stendere uno strato omogeneo di prodotto con uno spessore massimo per passata di 1 cm. Lasciar essiccare per almeno 3-4 ore (a 20°C) prima di carteggiare con carta n. 120-180.

Questo tipo di applicazione permette di ottenere superfici lisce e pronte a ricevere le mani successive.

Il prodotto può essere ricoperto con fondi poliuretanicici quali Polyrex Pro o epossidici quali Adherpox, Plastolite Pro o Unikote Pro.

Epomast Rapido

Codice: **6605.153**

STUCCO EPOSSIDICO A RASARE DI RAPIDA ESSICCAZIONE

DATI APPLICATIVI

Essiccazione Completa (20 °C):	7 giorni
Pot Life (20 °C):	30 minuti
Temp. di applicazione Min/Max:	+5/+35 °C
Induritore:	6605.999
Rapporto Impiego in Volume:	1:1
Rapporto Impiego in Peso:	60:40
Diluyente:	6610 solo per pulizia
Spessore film umido per mano:	0-10 mm
Spessore film secco per mano:	0-10 mm
Resa teorica per mano:	1m ² /L/mm
Tempo ricopertura min (20 °C):	3* ore
Tempo ricopertura max (20 °C):	/
Numero di Mani:	/

NOTE * tempo per la carteggiatura

NORME SICUREZZA

Durante l'applicazione in spazi ristretti, ed il seguente periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Si raccomanda l'uso di occhiali, maschere ed indumenti protettivi. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.