

Sika® Primer-290 DC

Primer per incollaggio e sigillatura doghe in legno

Dati Tecnici di Prodotto

Base chimica	solvente contenente formulazione base PUR
Colore (CQP ¹⁾ 001-1)	trasparente con leggera colorazione giallognola
Densità (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	1,0 kg/l circa
Viscosità ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	20 mPas circa
Flash point (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Contenuto in solidi	34% circa
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Metodo di applicazione	pennello, feltrino, spray
Copertura	100 – 200 ml/m ² circa
Tempo di asciugatura ^{2/3}	minimo massimo 60 min. 7 giorni
Stoccaggio	stoccare nei contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto
Stabilità	12 mesi in contenitori originali chiusi e immagazzinati a T<25°C

¹⁾ CQP = Corporate Sika Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% u.r.

³⁾ Per specifiche applicazioni temperature e tempi di asciugatura possono essere differenti

Descrizione

Sika® Primer-290 DC è un liquido trasparente giallognolo a bassa viscosità che secca per reazione con l'umidità atmosferica. Viene utilizzato per pretrattare doghe in legno prima di operazioni di incollaggio con Sikaflex®-298 o di calafataggio con Sikaflex®-290 DC. I processi di produzione di Sika® Primer-290 DC sono definiti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001 / 14001.

Campi di applicazione

Sika® Primer-290 DC è formulato per l'uso sui seguenti substrati:

- teak
- mogano
- pino dell'Oregon
- sughero
- vetroresina base poliestere

Metodo di applicazione

Le doghe in legno devono essere pulite, asciutte e prive di qualsiasi traccia di grasso, olio e polvere. Il primer deve essere applicato con attenzione e in strato sottile, utilizzando un pennello pulito e asciutto.

La superficie trattata con primer deve essere lasciata asciugare per almeno 60 minuti prima di effettuare incollaggi o sigillature con prodotti Sikaflex®.

Sika® Primer-290 DC dovrebbe essere applicato una volta sola, bisogna dunque porre attenzione a che questa singola applicazione procuri una copertura adeguata.

Richiudere ermeticamente il flacone immediatamente dopo l'uso.



Nota Importante

Scartare confezioni di Sika® Primer-290 DC in cui il prodotto abbia gelificato o separato

Altre informazioni

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili a richiesta:

- Schede di sicurezza
- Tabella Sika Primer

Confezioni

Flacone	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Importante

Per informazioni e consigli sulla utilizzazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Nota

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Per ulteriori informazioni:
www.sika.it
www.sika.com

Sika Italia S.p.A.
Divisione Industria
Via Crosa 23/31
28065 Cerano (NO)
Italia
Tel. +39 0321 7711-1
Fax +39 0321 7711-333



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 14001=

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=