

# INFORMAZIONI TECNICHE

## 65.520.14

- Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 – P 120 a secco fino a P400) dopo circa trenta minuti; i tempi di indumento possono essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si accorciano con temperature superiori ai 25 °C e si allungano con temperature inferiori;
- Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;
- Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

**IMPORTANTE:** verificare prima dell'applicazione la colorazione dello stucco rispetto alla superficie da trattare eseguendo dei test preliminari.



	<b>Applicazione</b>	<b>Spatola</b>
	<b>Rapporto di impiego</b>	<b>Catalizzatore in pasta (DBP)</b> 100 g : 3÷5 g
	<b>Gel time</b>	4 – 5 min (MI 003; 25°C)
	<b>Fuori impronta</b>	20 min (MI 012; 25°C)
	<b>Essiccazione completa</b>	< 1 h (MI 012; 25°C)
	<b>Carteggiabilità</b>	Dopo 30 min a) P80, P120 b) P400 (MI 012; 25°C)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### ESSICCAZIONE (MI 012; 1 – 3 % di dibenzoyl perossido)

TEMPERATURA (°C)	GEL TIME	FUORI IMPRONTA	ESSICCAZIONE TOTALE
25	5 min	20 min	< 1 h
40	< 5 min	10 min	30 min